

## Technisches Merkblatt

Seite 1 von 2

**Charakteristik:** AKEMI® Kunststoff-Haftvermittler Spray ist ein lösungsmittelhaltiges Einkomponenten-Produkt mit speziellen Haftvermittlerzusätzen mit FCKW-freien Treibgasen. Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- leichte Auftragung
- schnelle Trocknung
- hohe Wirksamkeit
- blei- und FCKW-frei

**Einsatzgebiet:** AKEMI® Kunststoff-Haftvermittler verbessert bei der Lackierung von Hartkunststoff-Teilen, wie

EPDM:	Polypropylenkautschuk modifiziert
PP-EPDM:	Polypropylenkautschuk modifiziert mit vorgeschriebenem Härtegrad
ABS:	Acryl-Butadien-Styrol Kunststoff
PC:	Polycarbonat Kunststoff
GfK:	glasfaserverstärkter Kunststoff

bedeutend die Haftfähigkeit von Lacksprays. Dagegen ist das Produkt auf Kunststoffen wie Polyurethan hart oder weich und Weich-PVC nicht wirksam. Das Produkt findet vorwiegend Anwendung im Kfz-Bereich bei Spoilern, Stoßstangen, Seitenschürzen, Außenspiegeln etc. aus Kunststoff sowie im Haushalt oder bei Hobbyarbeiten, z.B. bei der Lackierung von Möbeln aus Hartkunststoff.

**Gebrauchsanweisung:**

1. Kunststoff-Oberflächen gründlich von Fett, Silikon und Schmutz reinigen.
2. Mit 600er Schleifpapier nass anschleifen, reinigen und trocknen lassen.
3. Sprühdose kräftig schütteln.
4. Aus ca. 25 cm Abstand in sehr dünner Schicht aufsprühen.
5. Nach ca. 5 Minuten Trockenzeit kann mit Lackspray überlackiert werden.

**Besondere Hinweise:**

- Zum Schutz der Hände AKEMI® »Der flüssige Handschuh« anwenden.
- Optimale Verarbeitungstemperatur 15-25°C.
- Nach beendeter Arbeit muss das Sprühventil nicht freigesprüht werden.
- Versehentlich besprühte Teile können mit AKEMI® Universal-Verdünnung (Prüfung der Beständigkeit) gereinigt werden.

**Technische Daten:**

Farbe:	farblos transparent
Dichte:	ca. 0,8 g/cm <sup>3</sup>
Trocknung:	nach ca. 5 min trocken oder überlackierbar
Ergiebigkeit:	ca. 5 - 6 m <sup>2</sup> / Spraydose

**Lagerung:** ca. 1 Jahr im gut verschlossenen Originalgebinde bei kühler und frostfreier Lagerung.

**Sicherheitshinweise:** Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

TMB 04.04

**Technisches Merkblatt**

Seite 2 von 2

**Zur Beachtung:**

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Modells.

---

TMB 04.04