

Produkteigenschaften		
Format	730 x 146 x 5,0 mm	
Verpackung	Paket:	18 Elemente / 1,918 m² / 19,364 kg
	Palette:	48 Pakete / 92,085 m² / 929,461 kg

Toleranzen (Anforderung EN ISO 10582)		
Flächengewicht	10.100 g/m² +13%/-10%	
Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,25mm)	≤ 0,20 mm	
Bestimmung der Kantengeradheit (≤ 0,35 mm/m)	≤ 0,30 mm/m	
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung (≤ 0,15 %)	≤ 0,15%	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (≤ 1mm)	≤ 1 mm/m	
Ebenheit konkav/konvex	längs (≤ 0,50/≤ 1,0 %)	≤ 0,50/≤ 1,00 %
	breit (≤ 0,15/≤ 0,20 %)	≤ 0,15/≤ 0,20 %
Oberflächenbündigkeit	(mittel ≤ 0,10 mm)	mittel ≤ 0,10 mm
	(max. ≤ 0,15 mm)	max. ≤ 0,15 mm
Fugenöffnung	(mittel ≤ 0,15 mm)	mittel ≤ 0,15 mm
	(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,20 mm

Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)		Hinweise
Privater Bereich	Gewerblicher Bereich	- Vollflächige Verklebung möglich (siehe Hinweise im Ratgeber)
Lifetime	10 Jahre	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung
		- Technische Änderungen vorbehalten






Qualität
Fertigung
überwacht
Funktionalität
www.tuv.com
ID: 0000057515




Klassifizierung			
			
Nutzungsklasse 23 = privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung		Nutzungsklasse 33 = gewerblicher Bereich mit intensiver Nutzung	
Der Designboden erfüllt alle Eigenschaften der ausgewiesenen Nutzungsklasse.			
Anforderungen / Eigenschaften		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,55 mm
	Oberflächenvergütung		PUR
	Brandverhalten	EN 13501-1	B _{s1} -s1
	Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 5, keine sichtbare Veränderung Gruppe 3: Grad 4, leichte Veränderung
	Lichtechtheit	EN ISO 105 – B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN ISO 4918	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit entsprechender Verlegeunterlage	EN 12667	0,030 m²*K/W
	Verschieben eines Möbelfußes	EN ISO 16581	kein sichtbarer Schaden (Stempel Typ 0)
	Eindruck nach konstanter Belastung	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
	Beständigkeit gegen Abrieb	ISO 24338, Verfahren B	> 5.000 Umdrehungen
	Maßänderung	EN ISO 23999	≤ 0,20 %
	Wasserbeständigkeit	EN 317	wasserfest
	Mikrokratbeständigkeit	EN 16094	Verfahren A MSR-A1 Für matte Oberflächen (Glanz ≤ 7): ≤ 1,5 Einheitenänderung bei 60°
	Antimikrobielle Wirksamkeit	ISO 22196	Antibakteriell
	Rutschhemmung	EN 16165, Anh. B Schiefe Ebene	Eleganzstruktur / Seidenmatte Struktur: R10
		EN 16165, Anh. C Pendelprüfung	PTV (trocken / nass) ≥ 36 Low slip potential gem. UK Slip resistance group
	Entsorgung	EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel	20 01 39

Änderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Trendtime-3_DE_20250101
Datum:	01.11.2023	Aktuellste Version unter:	https://parador.de/services/downloads/designboden
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.01.2025