



Produkteigenschaften		
Format		2200 x 216 x 9,6 mm
Verpackung	Paket:	5 Elemente / 2,376 m ² / 23,45 kg
	Palette:	33 Pakete / 78,41 m ² / 801,85 kg
Anforderung EN ISO 20326:2018		
Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,20mm)		≤ 0,20 mm/m
Geradheit, gemessen an der Oberschicht (≤ 0,30 mm/m)		≤ 0,15 mm/m
Ebenheit konkav/konvex	längs (≤ 0,50/≤ 1,0 %)	≤ 0,35/≤ 1,0 %
	breit (≤ 0,10/≤ 0,15 %)	≤ 0,10/≤ 0,10 %
Höhenunterschied zwischen den Paneelen	(mittel ≤ 0,10 mm)	mittel ≤ 0,10 mm
	(max. ≤ 0,15 mm)	max. ≤ 0,15 mm
Fugenöffnung	(mittel ≤ 0,15 mm)	mittel ≤ 0,05 mm
	(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,10 mm
Maßänderung infolge wechselnder Luftfeuchte % (≤ 0,25)		≤ 0,1%


Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)		Hinweise
Privater Bereich	Gewerblicher Bereich	- keine Freigabe für vollflächige Verklebung
Lifetime	10 Jahre	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung
		- Technische Änderungen vorbehalten



EN 14041:2004/AC:2006




ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR




Qualität
Fertigung
überwacht
Funktionalität






















www.tuv.com
ID 0000057515



PEFC
PEFC04-31-0507



THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025 and EN 15804
Institut Bauen und Umwelt e.V.

Klassifizierung			
			
Nutzungsklasse 23 = privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung		Nutzungsklasse 33 = gewerblicher Bereich mit intensiver Nutzung	
Der Designboden erfüllt alle Eigenschaften der ausgewiesenen Nutzungsklasse.			
Anforderungen / Eigenschaften	Prüfnorm	Bewertung	
 Nutzsichtdicke	ISO 24340	0,55 mm	
 Oberflächenvergrütung		PUR	
 Brandverhalten	EN 13501-1	B _n s1	
 Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS	
 Fleckenunempfindlichkeit	EN 423	Grad 0, keine sichtbare Veränderung	
 Lichtechtheit	EN ISO 105 – B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6	
 Beanspruchung durch Stuhlrollen	ISO 4918	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen	
 Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,068 m ² *K/W	
 Verlegen auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfsperre			
 Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen	
 Eindruck nach konstanter Belastung	EN 433	≤ 0,10 mm	
 Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm	
 Trittschall	ISO 717-2	15 dB (auf Parador Akustik-Protect 100) 16 dB (auf Parador PE-Folie)	
 Dickenquellung	ISO 24336 (≤ 15%)	≤ 15%	
 Auszugsfestigkeit	ISO 24334	Lange Seite ≥ 1,0 kN/M Kurze Seite ≥ 2,0 kN/M	
 Wasserbeständigkeit	ISO 4760	Anforderungen erfüllt (24h)	
 Antimikrobielle Wirksamkeit	ISO 22196	Antibakteriell	
 Rutschhemmung schiefe Ebene	EN 16165, Anh. B	Gebürstete Struktur: R10	
 Entsorgung	EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel	17 02 03	

Änderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Trendtime_6_DE_20231001
Datum:	01.06.2012	Aktuellste Version unter:	www.parador.de/services/downloads/designboden
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.10.2023