

Produkteigenschaften		Toleranzen (EN 13329)	
Format	Basic 200	Basic 200V	Rechtwinkligkeit des Elementes ($\leq 0,20$ mm)
	1285 x 194 x 7 mm	1285 x 194 x 7 mm	$\leq 0,10$ mm
Verpackung	Paket: 12 Elemente/ 2,991 m ² / 19,64 kg	Paket: 11 Elemente/ 2,742 m ² / 18,9 kg	Kantengeradheit der Deckschicht ($\leq 0,30$ mm)
	Palette: 40 Pakete/ 119,66 m ² / 800 kg	Palette: 40 Pakete/ 109,69 m ² / 771 kg	$\leq 0,10$ mm/m
Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)			Höhenunterschiede zwischen Elementen
Privater Bereich	15 Jahre		(mittel $\leq 0,10$ mm)
Gewerblicher Bereich	5 Jahre		(max. $\leq 0,15$ mm)
Hinweise	- keine Freigabe für vollflächige Verklebung - Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten		Fugenöffnungen zwischen Elementen
			(mittel $\leq 0,15$ mm)
			(max. $\leq 0,20$ mm)
			Ebenheit des Elementes
			fw, concave $\leq 0,15$ % fw, convex $\leq 0,20$ %
			fl, concave $\leq 0,50$ % fl, convex $\leq 1,00$ %



Klassifizierung			
	Nutzungsklasse 23 = privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung		
		Nutzungsklasse 31 = gewerblicher Bereich mit geringer Nutzung	
Der Laminatboden erfüllt alle Eigenschaften der ausgewiesenen Nutzungsklasse.			
Anforderungen / Eigenschaften	Prüfnorm	Bewertung	
Beständigkeit gegen Abrieb	ISO 24338, Verfahren A	AC 3 (≥ 2.000 Umd.)	
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	(kleine Kugel)	EN 17368	≥ 10 mm
	(große Kugel)	EN 13329, Anhang C	≥ 500 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	C _s s1	
Gleitreibung	EN 13893	$\mu \geq 0,35$	
	EN 14041	DS	
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4/5	
Verhalten gegenüber Zigarettenglut	EN 438-2	Grad 4	
Lichtechtheit	EN ISO 4892-2	Graubaßstab: Stufe ≥ 4	
Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN ISO 4918	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen	
Wärmedurchlasswiderstand			
Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfsperre	EN 12664	0,043 m ² *K/W	
Verhalten bei der Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes	EN ISO 16581	Typ 0, keine sichtbaren Veränderungen	
Eindruck nach konstanter Belastung	ISO 24343-1	$\leq 0,05$ mm	
Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	$\leq 0,05$ ppm	
Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	> 1 kN/m (Länge) > 2 kN/m (Breite)	
Trittschall	ISO 717-2	14 dB (auf Parador Akustik-Protect 100)	
Maßänderung	EN 13329, Anhang C	$\leq 0,9$ mm	
Dickenquellung	ISO 24336 (≤ 18 %)	Basic 200: ≤ 15 %	
		Basic 200V: ≤ 13 %	
Abhebefestigkeit	EN 13329, Anhang B	$\geq 1,8$ N/mm ²	
Kratzfestigkeit	EN 438-2	Grad 4	
Rutschhemmung schiefe Ebene	EN 16165	Seidenmatte Struktur: R10 Holzstruktur: R9	
Entsorgung		EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel: 20 01 38	

Anderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	PA_TDS_Laminat_Basic-200_DE_20240401
Datum:	01.01.2014	Aktuellste Version unter:	www.parador.de/services/downloads/laminat
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.04.2024